

# MARCONOL IMPREGNANTE

OCHRANNÉ FARBIVO NA DREVO V EXTERIÉRI

séria 843

## POPIS

MARCONOL IMPREGNANTE je produkt určený na povrchovú impregnáciu dreva. Je vybavený zvýšenou penetračnou schopnosťou potrebnou pre ochranu pred atmosférickými činiteľmi a znečisťujúcimi látkami v ťažkých podmienkach, pričom ostáva nezmenený napriek štrukturálnym zmenám dreva.

MARCONOL IMPREGNANTE je dostupný v transparentných farbách dosiahnutých pomocou minerálnych pigmentov, ktoré chránia drevo pred lúčmi UV žiarenia a nechávajú jeho pôvodné žilkovania a oživujú farebné ladenie.

Na zvýšenie plnosti v prípade vystavenia do obzvlášť ťažkých podmienok sa odporúča naniesť navrch jednu vrstvu prostriedku MARCONOL CERATO séria 863.

## INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný na nové drevo, alebo už natreté, tak v interiéroch ako aj exteriéroch ako sú podkrovia, zárubne, balkóniky, ploty, obložnice, atď.

POZOR na úpravu dreva bohatého na tanín (trieslo) (napr. gaštan). Môžu sa objaviť tmavé škvrny.

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: alkydová živica, surový ľanový olej.
- Pigmenty: priehľadné oxidy železa odolné voči UV žiareniu.
- Rozpúšťadlo: zmes alifatických uhľovodíkov
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 0,84±0,03 kg/l (podľa odtieňov farby)
- Čas výtoku UNI EN ISO 2431: 30"±33" Coppa ISO č.3 pri 25 °C
- Suchý hmotnostný zvyšok: 33±1%
- Zasychanie (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti): proti prachu za 2 hodiny; na dotyk za 8 hodín; schopný náteru ďalšej vrstvy za 24 hodín.

KRYCÍ NÁTER:

S prostriedkom MARCONOL CERATO séria 863, alkydové laky MARCONOL SUPERMARE séria 848, MARCONOL FLATTING 8460619 a so všetkými alkydovými lakmi SAN MARCO.

Neodporúča sa používanie lakov nitro.

## PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy z dreva nové alebo vynovené:

- Jemne obrúsiť na odstránenie odstávajúcich vlákien dreva.
- Odstráňte prípadnú živicu pomocou vhodného rozpúšťadla.
- Zatmeliť nedokonalosti pomocou syntetického tmelu. Obrúsiť zatmelenie a odstrániť prach.
- Skontrolovať či drevo nie je príliš vlhké.
- Obrúsiť povrchy a potom pristúpiť k náteru prostriedku MARCONOL IMPREGNANTE v požadovanej farbe, a brúsením medzi jednotlivými vrstvami odstraňovať odstávajúce vlákna.

Drevené povrchy už natreté:

- Obrúsiť na odstránenie odstávajúcich vlákien dreva.
- Odstrániť prípadné vrstvy starých odlupujúcich sa náterov a zdrsníť všetky povrchy už predtým natreté.
- Odstráňte prípadnú živicu pomocou vhodného rozpúšťadla.
- Zatmeliť nedokonalosti pomocou syntetického tmelu. Obrúsiť zatmelenie a odstrániť prach.
- Obrúsiť povrchy a potom pristúpiť k náteru prostriedku MARCONOL IMPREGNANTE.

## NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:  
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C  
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%  
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C  
Vlhkosť podkladu: <10%
- Vyhnúť sa náterom v prítomnosti povrchového kondenzátu alebo na priamom slnku.
- Nádrie: štetec, striekanie a ponorenie.
- Produkt pred použitím dôkladne premiešať.
- Produkt je pripravený na použitie. Keď sa povrch ukáže málo savý rozriediť s Acquaragia 5200010 alebo s Dil. Sintetico 5210011 na podporu penetrácie (max 10%).
- Počet vrstiev: produkt sa nanáša v dvoch vrstvách. V obzvlášť ťažkých podmienkach alebo pri podkladoch veľmi savých sa odporúča nanášanie 3 vrstiev.
- Pre použitie v exteriéri sa odporúča použiť MARCONOL IMPREGNANTE vo farbe, pretože pigmenty (oxidy železa) tu vykonávajú ochrannú funkciu pre UV žiarením.
- Očistenie nástrojov sa vykoná s Acquaragia 5200010 alebo s Dil. Sintetico 5210011.
- Orientačná výdatnosť: 4-5 m<sup>2</sup>/l na 2 vrstvy na dreve stredne savom. Je vhodné vykonať predbežnú skúšku na špecifickom podklade na určenie spotreby.

## ZAFARBENIE

Produkt je dostupný v bezfarebnej verzii alebo v odtieňoch podľa vzorkovnice.

## USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C  
Minimálna teplota uchovania: +5 °C  
Produkt je vhodné použiť do 3 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a v vhodných teplotných podmienkach.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)  
Kat. A/f: impregnačné prostriedky nie filmotvorné na drevo (základ rozpúšťadlo): 700 g/l (2010)  
MARCONOL IMPREGNANTE obsahuje max: 700 g/l VOC

Škodlivý - Horľavý.

Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití nerozhadzovať obaly po okolí. Zvyšky nechať úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

# MARCONOL IMPREGNANTE

OCHRANNÉ FARBIVO NA DREVO V EXTERIÉRI

séria 843

## HESLO TEXTU

Impregnačný prostriedok transparentný farebný na drevo. Použitie, na vopred pripravené povrchy z dreva, impregnačného prostriedku transparentného farebného pre interiéry a exteriéry MARCONOL IMPREGNANTE série 843, na báze alkydových živíc, surového ľanového oleja, oxidov železa priehľadných, mikronizovaných a ochranných proti ultrafialovým lúčom, v najmenej dvoch vrstvách v množstvách stanovených podľa absorpčnej schopnosti dreva.

Dodávka a pokládka materiálu € ..... na m2.

*Il SAN MARCO GROUP garantisce, che informazioni riportate in questo tecnico foglio rispondono alla migliore esperienza, tecnica e scientifica, in ogni caso non si assume la responsabilità per i risultati ottenuti, poiché le condizioni di applicazione sono al di fuori del controllo. Si consiglia di verificare l'adeguatezza e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo tecnico foglio annulla e sostituisce qualsiasi foglio precedente.*