

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Lunanuova

Dekoratívna lazúra s efektom viacfarebných kryštálov pre interiéry a exteriéry



SÉRIA 022

LUNANUOVA - V.2024-09-23

POPIS

LUNANUOVA je dekoratívna akryl-siloxánová povrchová úprava, obohatená o reflexné kryštály.

Pre interiéry sa finálny efekt mení v závislosti na použiteľnom podkladovom prípravku, a ako mimoriadne vhodná sa javí kombinácia s vodovými farbami alebo inými dekoratívnymi povrchovými úpravami, ako Colorevivo, Bravocasa, Unimarc smalto murale (nástený smalt), Rilievo, Marcopolo, Cadoro.

Pre zvýšenie efektu v exteriéri sa odporúča aplikovať prípravok na hladké alebo na hrubé podkladové prípravky, a to aj na povrchy s tepelného opláštenia, v jednej z farebných verzií, uvedených v príslušnej paleta farieb.

Nové zloženie s obsahom akrylového pojiva a silixánovej zložky, obidve so špecifickou protiplesňovou-protiriasovou ochranou, vytvárajú ideálny mix na ochranu stien pred plesňami a pred riasami.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: akrylový kopolymér so silikónovou modifikáciou vo vodnej emulzii.

- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $0,95 \pm 0,05$ kg/l

- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): mimo prachu 30 min.; na dotyk po 2 hodinách.

- Klasifikácia pre kvalitu vzduchu v interiéri (Indoor Air Quality): A

- Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Trieda A2 s1 d0

Vzťahuje sa na spotrebu neprekračujúcu uvedené hodnoty, a na aplikáciu na nehorľavý povrch.

- Zatriedenie UNI EN 1062-1: (farby pre exteriéry)

.Lesk EN ISO 2813: trieda G3 (<10, matný)

.Hrúbka suchého filmu ISO 3233: trieda E2 (50-100 µm)

.Granulometria EN ISO 1524: trieda S1 (<100 µm, jemný)

.Stupeň prenosu vodnej pary UNI EN ISO 7783-2: trieda V1 (Sd<0,14 m, vysoký) Sd=0,08 m

.Priepustnosť vody UNI EN 1062-3: trieda W3 (W≤0,1, nízka)

- .Odolnosť na pukliny UNI EN 1062-7A: trieda A0 (nerelevantné)
- .Priepustnosť CO2 UNI EN 1062-6: trieda C0 (nerelevantné)

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Aplikácia v interiéri:

- Nové a staré omietky na báze vodných pojív.
- Povrchy z betónu.
- Povrchy zo sadry a sadrokartónu.
- Staré nátery a vrstvy organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, savé a súdržné.
- Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
- Povrchy z dreva, hoblín, dyhy a podobne.

Aplikácia v exteriéri:

- Povrchy spracované s tepelným povlakom „plášť“.
 - Nové a staré omietky na základe vodných pojív.
 - Betónové plochy.
 - Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
 - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť
- Povrchy sa vhodne pripraví podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'.
Nepoužívať na čerstvé a tendenčne alkalické podklady, ponechať primeraný čas na vyzretie, spravidla štyri týždne.

PRÍPRAVA PODKLADU

- Naniesť základnú vrstvu zvolenú na realizáciu želaného efektu.
Potom naniesť LUNANUOVA podľa spôsobov popísaných v návode na použitie.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
- Vyhnúť sa nanášaniu pod priamym pôsobením slnka.
- Po nanášaní musia byť povrchy vo vonkajšom prostredí chránené proti dažďu a vlhkosti až do úplného vysušenia výrobku čo obvykle trvá (pri 20°C) asi 48 hodín.

Aplikácia v interiéri:

- Náradie: široký plochý štetec, štetec, špongia,
- Počet vrstiev: jedna alebo niekoľko vrstiev podľa želaného efektu.
- Riedenie: vodou max. 15%.
- Čistenie náradia: vodou hneď po použití.

Spôsoby použitia:

- Naniesť produkt a spracovať ho priamo so zvoleným nástrojom.
 - Pri prípadných aplikáciách plastovou špachtľou sa odporúča najprv rozotrieť produkt štetcom.
 - Približná výdatnosť: 12-15 m²/l v závislosti od použitého dekoratívneho základu.
- Spotreba materiálu sa značne líši v závislosti od typu realizovaného efektu. V prípade prác vo veľkom rozsahu sa odporúča predbežná skúška.

Aplikácia v exteriéri:

- Náradie: vlnený valček so stredne dlhým vlasom, hladidlo s kúskami kože.
- Riedenie: s vodou od 40 do 50 %.

- Počet vrstiev: jedna alebo viac, v závislosti na požadovanom efekte.
 - Čistenie náradia: vodou, ihneď po použití.
- Spôsoby aplikácie:
- Naneste prípravok mokrým valčekom na mokrý povrch.
 - Vykonajte konečné spracovanie na základe zvolenej povrchovej úpravy:
 - . valčekom: postupujte nerovnomerne pre dosiahnutie tieňovaného efektu;
 - . hladidlom s kúskami kože: hladidlom, mierne nasiaknutom prípravkom LUNANUOVA, pohybujte v opačnom smere po ploche obohatenej kryštálmi.
 - Orientačná spotreba:
 - . 15-20 m²/l na jednu vrstvu pre nanášanie valčekom na hladké alebo výplňové vodové farby;
 - . 10-15 m²/l na jednu vrstvu pre nanášanie hladidlom s kúskami kože na hrubé podklady.
- Odporúča sa prípravok zafarbiť (viď dostupné farebné odtiene na palete farieb). Uvedená spotreba sa mení v závislosti na druhu podkladu a spôsobe spracovania a vzťahuje sa na hladké povrchy s priemernou vsiakavosťou. Je vhodné určiť skutočnú spotrebu prostredníctvom predbežnej skúšky na špecifickom podklade.

ZAFARBENIE

Produkt je dostupný v polokrycích odtieňoch Striebro (0070) a Zlato (0190). Sfarbenie je možné dosiahnuť pomocou tónovacieho systému a farbivami COLORADO séria 548. V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. A/l: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200 g/l (2010)
Obsahuje max: 200 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Dekoratívny jemný náter pre interiéry i exteriéry - viacfarebný kryštalický efekt. Používať LUNANUOVA séria 022 na vopred pripravené povrchy vo vrstvách a množstvách stanovených podľa savosti podkladu a podľa požadovaného estetického efektu.
Dodávka a pokládka materiálu€/m².